

Bruil Doorstrijkmortel DS3250R



Bruil Doorstrijkmortel DS3250R is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden droge mortel, conform NEN-EN 998-2:2016: Specificatie voor mortels voor metselwerk - deel 2: metselwerk.

Toepassing

Bruil Doorstrijkmortel DS3250R voldoet aan sterkteklasse M15 en morteltoepassingstype A.

Deze mortel is geschikt voor het metselen van zeer weinig zuigende (klasse IW1) tot matig zuigende (klasse IW2) stenen met voegdiktes van 6 tot 15 mm.

Zeer geschikt voor beton- en strengpers stenen.

Voordelen

- > Standaard met uitbloeiblokker, voor minder kans op witte uitslag
- > Op kleur leverbaar, volgens Bruil kleurenwaaier
- > Standaard met versneller voor snellere afwerking

Ook leverbaar met Bruil Silo-service:

- > Constante hoogwaardige mortelkwaliteit
- > Hogere mengsnelheid op aanvraag
- > Verhoogde uitloop voor kubelvulling op aanvraag
- > Geen afval op de bouwplaats
- > Snel en stofvrij mengen
- > Minder arbeidsintensief



Ca. 25 kg



1.500 kg



Ca. 2.000 kg

Ca. 7.000 kg

Ca. 22.000 kg

Producteigenschappen

Bindmiddel	Cement	(NEN-EN 197-1)
Toeslagmateriaal	Zand 0-2 mm	(NEN-EN 13139)
Vulstof	Kalksteenmeel	(NEN-EN 13139)
Toevoegingen	Hulpstoffen	(NEN-EN 934-3)
Waterbehoefte	13,0 ± 0,5%	
Spreidmaat	170 ± 10mm	
Volumieke massa	≥ 2.000 kg/m ³	

Verwerkingstijd	1 uur
-----------------	-------

Hechtsterkte (kruisproef, NEN 6790)	
-------------------------------------	--

Betonsteen	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
------------	---------------------------

Baksteen	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
----------	---------------------------

Buig- treksterkte	$\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$
-------------------	---------------------------

Druksterkte	$\geq 15,0 \text{ N/mm}^2$
-------------	----------------------------

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Alle voor de hechting nadelige invloeden verwijderen. De vochtigheid van metselbakstenen vooraf controleren. Het gebruik van te droge of te natte stenen kan tot een slechte verwerkbaarheid en/of een slechte hechting leiden. In het algemeen gelden de volgende aanbevelingen:

- > zeer weinig zuigende stenen: droog verwerken
- > matig zuigende stenen: licht bevochtigen.

Verwerking zakgoed

Doseer 3,0 tot 3,3 liter schoon leidingwater per zak van 25 kg in een schone kuip of speciemolen. Voeg hier de mortel aan toe. Meng machinaal tot een homogene plastische metselspecie ontstaat.

Verwerking silo

Maak gebruik van schoon leidingwater en stel de waterbehoefte op de doorstroommenger zodanig in tot de gewenste verwerkbaarheid is verkregen.

Verwerk de specie binnen 1 uur bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 25°C.

De stenen "vol en zat" ver metselen. Begin met doorstrijken (pointeren) als de mortel zijn plasticiteit verloren heeft. Voor een optimaal eindresultaat is

uniformiteit in uitvoering en omgevingsomstandigheden belangrijk. Vermeng geen oude en verse metselspecie. Niet metselen met bevroren stenen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Nabehandeling

Bescherm het metselwerk tegen ongunstige weersinvloeden (regen, tocht, vorst en zon) en in het bijzonder uitdroging. Bescherm het metselwerk bij regenval tegen door het af te dekken met folie, ter voorkoming van witte uitslag en uitspoeling van cement.

Verbruik

Het verbruik per m² is afhankelijk van steenformaat en voegbreedte.

- > Eén zak Bruil Doorstrijkmortel DS3250R van 25 kg levert ca. 14 liter metselspecie op.
- > Eén Big-bag Bruil Doorstrijkmortel DS3250R van 1.500 kg levert ca. 850 liter metselspecie op.

Steenformaat (mm)	Voegdikte	Verbruik /m ²
Waalformaat 210x100x50	12 mm	ca. 50 kg*
Dikformaat 210x100x65	12 mm	ca. 45 kg*

*theoretisch berekend verbruik. Metselproductieverlies en stenen met een afwijkend metseloppervlak verhogen het verbruik aanzienlijk.

Ecologie/ toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Bruil beton & mix producten is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Leveringsvorm

Bruil Doorstrijkmortel DS3250R wordt geleverd in de volgende verpakkingseenheden:

Verpakking	Gewicht	Equipement
Zakgoed	25 kg	N.v.t
Bigbag	1.500 kg	N.v.t
Piccolo	2.000 kg	D10, D40, D50
KMS	7.000 kg	D10, D40, D50, D100
Silo	22.000 kg	D10, D40, D50, D100

Opslag en houdbaarheid

Bruil Doorstrijkmortel DS3250R droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar (zie zijkant verpakking of afleverbon).

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Bruil beton & mix verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke

zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.

Keurmerken

Bruil Doorstrijkmortel DS3250R wordt geleverd onder het KOMO certificaat conform BRL 1905, voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit en draagt CE conform NEN-EN 998-2:2016.



702-jj-M



702-jj-BBK

Vormgegeven bouwstof

<p>956-CPR-702</p>	
NEN-EN 998-2:2016	
09	
Bruil beton & mix Postbus 19 6710 BA Ede	
Doorstrijkmortel voor constructieve toepassingen, binnen en buiten.	
Druksterkte klasse	M15
Chloridegehalte	< 0,1%
Hechtsterkte	NPD (conform 998-2) Voor hechtsterkte conform NEN 6790 zie producteigenschappen.
Brandklasse	A1
Waterabsorptie	NPD*
Waterdampdoorlaatbaarheid	μ 15/35
Warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=50% $\leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=90%
Duurzaamheid (wat betreft vorst- dooibestendheid): Evaluatie op basis van bepalingen geldig op de beoogde plaats van gebruik van de mortel	
NPD = No Performance Determined (prestatie is niet bepaald)	

Vragen en advies

Niet elke mortel is geschikt voor elke steen. Een morteladvies op maat kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar morteladvies@bruil.nl. U kunt ook contact opnemen met onze Technisch Adviseur voor vragen of deskundig advies.

Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Bruil producten verwijzen wij u graag naar onze website www.bruil.nl.